

# TH-840

## TH-天和浸润剂系列

天和 是一种改性水溶性环氧，成品为淡黄色透明液体，能与水任意比例互溶。成膜性能：为粘性不干膜，在苯乙烯中迅速溶解，在浸润剂中起到粘结成膜作用，提高初粘力

用途：无捻粗纱辅助成膜剂、短切毡用辅助成膜剂及纺织细纱浸润剂

成膜剂技术指标

项目	单位	指标	测试标准
外观		乳白色细腻乳液	
固体含量			
粘度 ℃			

备注： ℃粘度采用 ， : ; :

### 包装与贮存

天和 的包装为净重 塑料桶，在 ℃下储存期为六个月，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，远离明火。

注意：此数据按照国家标准（ ）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。